

PLACA LEXAN™ ULG1003

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

La placa LEXAN™ ULG1003 es un material transparente que ofrece excelentes propiedades ópticas para el laminado con vidrio en paneles laminados de acristalamiento de seguridad principalmente simétricos. Este producto es único en el mercado en términos de defectos visuales y baja distorsión óptica. Puede especificarse para equiparar los niveles específicos de amenaza y presenta una destacada claridad óptica.

VALORES TÍPICOS DE PROPIEDADES

PROPIEDAD	MÉTODO DE PRUEBA	UNIDADES	VALOR
FÍSICA			
Densidad	ISO 1183	g/cm ³	1.20
Absorción de Agua, 50 % Humedad Relativa, 23°C	ISO 62	%	0.15
Absorción de Agua, Saturación, 23 °C	ISO 62	%	0.35
MECÁNICA			
Límite Elástico 50 mm/min	ISO 527	MPa	>60
Tensión Elástica 50 mm/min	ISO 527	%	6
Tensión Nominal en Punto de Rotura 50 mm/min	ISO 527	%	>100
Módulo de Resistencia 1 mm/min	ISO 527	MPa	2300
Resistencia a la Flexión 2 mm/min	ISO 178	MPa	90
Módulo de Flexión 2 mm/min	ISO 178	MPa	2300
IMPACTO			
Impacto de Charpy, Con Muesca 23 °C, 3.0 mm	ISO 179/1eA	kJ/m ²	75
Impacto de Izod, Sin Muesca 23 °C, 3.0 mm	ISO 180/1U	kJ/m ²	NB
Impacto de Izod, Con Muesca 23 °C, 3.0 mm	ISO 180/1A	kJ/m ²	70
TÉRMICA			
Temperatura de Reblandecimiento Vicat, índice B/120	ISO 306	°C	145
Temperatura de Flexión Bajo Carga (tipo A), 1.8 MPa, plano	ISO 75-2	°C	127
Conductividad Térmica	ISO 8302	W/m.°C	0.2
Coefficiente de Expansión Térmica Lineal, 23-55 °C	ISO 11359-2	1/°C	7x10 ⁻⁵
Prueba de Presión de Bola 125 ±2 °C	IEC 60695-10-2	-	Aprobado
ELÉCTRICA			
Resistencia de Volumen	IEC 60093	Ohm.cm	>10 ¹⁵
Tensión Dieléctrica en Aceite, 3.2 mm	IEC 60243-1	kV/mm	18
CALIFICACIÓN DE FUEGO			
Aeronave			
Quemado vertical, 12 s	FAR 25.583(a)+App.F	-	Aprobado (3-6mm)

◆ Estos valores de propiedades se han obtenido de los datos de resina LEXAN™ para los materiales señalados para fines de elaboración de estahoja de producto.

™ Marcas registradas de SABIC.

RESISTENCIA QUÍMICA

Si bien la placa ULG1003 de LEXAN™ es resistente a la mayoría de los aceites minerales, grasas, hidrocarburos alifáticos y ácidos bajo niveles de tensión baja a moderada, recomendamos probar las aplicaciones en las que el producto entrará en contacto con algunos de estos químicos agresivos u otros. Para configuraciones asimétricas en las que la superficie de LEXAN no estará unida al vidrio, recomendamos utilizar nuestras placas de recubrimiento rígido a una cara LEXAN MARGARD HLG5 y HLG2.

PROPIEDADES ÓPTICAS

Las cualidades ópticas de las placas LEXAN ULG1003 son el resultado de una investigación constante orientada a obtener los valores más elevados. Las placas LEXAN ULG1003 tienen un espesor de 2 a 12 mm y cumplen con un valor de dioptría de 0.06 puntos de conformidad con DIN 52305-A-AZ, en el que se especifican los requerimientos ópticos para el acristalamiento de vehículos. Durante la etapa de control óptico, se examinan las placas LEXAN ULG1003 en un contexto especial, llamado magnificación de la imagen, con el objetivo de identificar las imperfecciones ópticas de manera adecuada. Nuestras especificaciones de fabricación interna se someten a la supervisión permanente de nuestro Departamento de Gestión de Calidad con aprobación ISO 9002.

DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO

Código de producto:	Placa ULG1003
Tamaño estándar:	2050 x 3050 mm [‡]
Espesores:	2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.5, 12 y 15 mm
Color estándar:	112 (incolore) [‡]

[‡]) Puede haber otros colores y dimensiones disponibles mediante pedido previo para ULG1003. Dichos pedidos pueden afectar los precios y/o las condiciones de venta.



CONTÁCTENOS:

SEDE CORPORATIVA DE SABIC

PO Box 5101
Riyadh 11422
Arabia Saudita
Teléfono: +966 (0) 1 225 8000
Fax: +966 (0) 1 225 9000
Correo electrónico:
info@sabic.com

AMÉRICA

SABIC
Formas Funcionales
2500 CityWest Boulevard
Suite 100
Houston, TX 77042
EE.UU.
Número de teléfono gratuito: (800) 323 3783
Fax: (888) 443 2033
Correo electrónico:
spinside.sales@sabic.com

EUROPA

SABIC
Formas Funcionales
Plasticslaan 1
4612 PX
Bergen op Zoom
Países Bajos
Teléfono +31 (0)164 293684
Fax: +31 (0)164 293272
Correo electrónico:
ff.info@sabic.com

PACÍFICO

SABIC
Formas Funcionales
2550 Xiupu Road
Pudong
201319 Shanghai
China
Teléfono +86 21 3222 4500
Fax +86 21 6289 8998
Correo electrónico:
ff.info@sabic.com

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: LOS MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION (SABIC) O SUS FILIALES ("VENDEDOR") SE VENDEN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE VENTA ESTÁNDARES DEL VENDEDOR, QUE ESTÁN DISPONIBLES A PETICIÓN. LA INFORMACIÓN Y LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN ESTE DOCUMENTO SE PROPORCIONAN DE BUENA FE. SIN EMBARGO, EL VENDEDOR NO REALIZA NINGUNA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (i) QUE LOS RESULTADOS DESCRITOS EN ESTE DOCUMENTO SE OBTENDRÁN BAJO LAS CONDICIONES DE USO FINAL, O (ii) POR LA EFECTIVIDAD O SEGURIDAD DE NINGÚN DISEÑO O APLICACIÓN QUE INCORPORA LOS MATERIALES, PRODUCTOS, SERVICIOS O RECOMENDACIONES DEL VENDEDOR. A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO EN LAS CONDICIONES DE VENTA ESTÁNDARES DEL VENDEDOR, EL VENDEDOR NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUNA PÉRDIDA QUE RESULTE DEL USO DE SUS MATERIALES, PRODUCTOS, SERVICIOS O RECOMENDACIONES DESCRITOS EN ESTE DOCUMENTO. Cada usuario es responsable de tomar sus propias decisiones en cuanto a la idoneidad de los materiales, los productos, los servicios o las recomendaciones del Vendedor para el uso particular del usuario a través del uso final, pruebas o análisis apropiados. Ninguna parte de ningún documento o declaración verbal debe considerarse una modificación o cambio de las Condiciones de venta estándares del Vendedor o de esta Exención de responsabilidad, a menos que se acuerde específicamente en un escrito firmado por el Vendedor. Las declaraciones del Vendedor relacionadas con un uso posible de algún material, producto, servicio o diseño no tienen como intención, ni deben interpretarse como una concesión de licencia bajo ninguna patente o derecho de propiedad intelectual del Vendedor o como una recomendación para el uso de cualquier material, producto, servicio o diseño de una manera que infrinja cualquier patente o derecho de propiedad intelectual.

SABIC y las marcas con el símbolo ™ son marcas comerciales de SABIC o sus subsidiarias o filiales.
© Copyright 2021. Todos los derechos reservados.

† Las marcas, los productos o los servicios de otras empresas mencionados en este documento son marcas comerciales, marcas de servicio o nombres comerciales de sus respectivos dueños.